

DADOS TÉCNICOS

CURA FINAL 28 dias Normal: 0,8 Mpa
Submersa: 0,7 Mpa

PRAZO MÍNIMO DE CURA 7 dias

CONSUMO 18 a 20kg / m² / 10mm para blocos de 20 x 20cm

REJUNTAR após 72 horas

TEMPO DE PEGA 20 minutos (em laboratório)

ESPESSURA MÍNIMA DA JUNTA DE ASSENTAMENTO 10 mm

ESPESSURA MÁXIMA DA JUNTA DE ASSENTAMENTO 20 mm

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 8 Mpa

VALIDADE 12 meses a partir da data de fabricação

EMBALAGEM saco de 5kg

ATENDE AS NORMAS NBR 14081 a 14086/12